



NEGRO QM 400.

DATA

El pigmento **NEGRO QM 400** es pigmento de la familia de los negros de humo de horno (furnance). Su alta estructura le hace fácil de dispersar y posee una muy buena negrura (Jetness). También posee un buen poder tintóreo. (Tint Strength). Color Index: 7. CAS 1333-86-4.

APLICACIONES: Se puede utilizar en formulaciones base solvente o base agua de tintas o pinturas de negrura media.

PROPIEDADES TÍPICAS:	Tamaño medio part. (Micras)	27
	Apariencia :	Polvo fino.
	Área superficial (m ² / gr.)	80 - 85
	Poder tintóreo (% ITBR)	110.
	Absorción de aceite gr. /100 ml.	75 - 85

DOSIFICACIÓN: En formulas base solvente, se sugiere 3 -4 % / total...
Para base agua, 2 – 6 %.

FORMULACIÓN: Como orientativa de **PASTA** para esmalte B solvente:

Resina al 50 %:	24.0
Dispers. Megaspers 1500:	1.0
NEGRO QM 400:	10.0
Gas Nafta:	8.0 – 10.0

PRESENTACIÓN: Saco multicapas 10 Kg.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso y también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. Se invita al cliente a un examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines buscados.

La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se lleva a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control siendo, por tanto, de la responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, esta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y suministro. 16031101

QUÍMICA MILENIO, S.A. DE C.V.

Guadalupe Victoria No.255 Col. Santa Maria del Pueblito 45018 Zapopan, Jal. México.
villegas@quimicamilenio.com Tel. (33) 3627-1127, (33) 3627-1110.